

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Produktu	:	MoTip Kompakt Car Lacquer	
Kolory	:	Nie metaliczne	Metaliczne
Numer artykułu	:	od 41000 do 46999	od 51000 do 56000
Dostawca/Producent	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		NL-8471 XC WOLVEGA	
		HOLANDIA	
		Numer telefonu	+31 561 - 69 44 00
		Numer telefaksu	+31 561 - 69 44 31

Opis produktu

Wysokiej jakości lakier przeznaczony do naprawy i nadania częściom samochodowym oryginalnego koloru samochodu.

Właściwości produktu

Oryginalny kolor samochodu
Szybko schnący
Doskonała wydajność i właściwość wypełniająca
Trwałe kolor i połysk
Odporny na zadrapania i wstrząsy
Odporny na działanie wody
Odporny na działanie promieniowania UV i nie blaknący
Działanie antykorozyjne
Doskonała przyczepność

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	:	400 ml
Baza	:	Żywica akrylowa
Zawartość LZO	:	Około 88 %
Zawartość substancji trwałych	:	Około 12 %
Wydajność	:	Od 1,25 do 1,75 m ²
Czas schnięcia	:	Od 5 do 10 minut
Nieprzylepny	:	Po 10 - 20 minutach
Twardy/gotowy do pokrycia	:	Po 2 godzinach
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	:	Do 110 stopni C

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Usuń odpryski starego lakieru i rdzę i wyszlifuj powierzchnię. Połóż warstwę podkładu MoTip odpowiedniego dla tej powierzchni. Po jej wyschnięciu wyszlifuj podstawową warstwę (papier ścierny - ziarno 600).

Stosowanie

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C. Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i

wypróbuj spray na kartonie. Odległość sprayu od malowanej powierzchni - około 25-30 centymetrów.

Lakier nałóż kilkoma cienkimi warstwami. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząśnij aerozolem. Dla optymalnego rezultatu na koniec nałóż warstwę bezbarwnego lakieru akrylowego.

Po wykorzystaniu oczyść wylot aerozolu (trzymając aerosol do góry nogami naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund).

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i gęstości zastosowanego lakieru.