

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Produktu	:	MoTip Tuning Line Silver Chrome Set
Numer artykułu	:	722998
Dostawca/Producent	:	MOTIP DUPLI B.V.
		Wolfraamweg 2
		NL-8471 XC WOLVEGA
		HOLANDIA
	Numer telefonu	+31 561 - 69 44 00
	Numer telefaksu	+31 561 - 69 44 31

Opis produktu

Zestaw składający się z szybko schnącego lakieru nośnego i szybko schnącego lakieru dającego chromowy efekt rozjaśnienia części samochodowych.

Właściwości produktu

Effect Primer Mirage Effect

Dobra wydajność pokrywania

Odporny na wycieranie

Doskonała przyczepność

Trwały błysk

Odporny na działanie czynników pogodowych

Odporny na działanie promieniowania UV i nie blaknący

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	:	400 ml	400 ml
Baza	:	Nitro celulozowy środek łączący	
Zawartość LZO	:	Około 91 %	Około 99 %
Zawartość substancji trwałych	:	Około 9 %	Około 1 %
Połysk	:	Wysoki połysk	
Wydajność	:	Od 1,25 do 1,75 m ²	Od 1,25 do 1,75 m ²
Czas schnięcia	:	Od 5 do 10 minut	Od 5 do 10 minut
Nieprzylepny	:	Po 10 - 20 minutach	Po 10 - 20 minutach
Twardy	:	Po 24 godzinach	Po 24 godzinach
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	:	Do 110 stopni C	Do 110 stopni C (najwyżej do 150 stopni C)

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Usuń odpryski starego lakieru i rdzę oraz wyszlifuj powierzchnię. Gdy jest to potrzebne można nałożyć warstwę podkładu MoTip. Po wyschnięciu, wyszlifuj warstwę nośną (papier ścierny - ziarno 800 - 1000) do uzyskania całkowicie gładkiej powierzchni.

Stosowanie

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C. Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i

wypróbuj spray na kartonie. Odległość sprayu od malowanej powierzchni - około 25-30 centymetrów.

Lakier nałóż cienkimi warstwami. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząśnij aerozolem.

Nałóż lakier dający efekt chromowania cienkimi warstwami do uzyskania pożądanego rezultatu. (W czasie spryskiwania regularnie wstrząśnij aerozolem).

Nałożenie końcowej warstwy bezbarwnego lakieru wpłynie niekorzystnie na efekt chromowania.

Utrzymanie

Czyścić środkami nie zawierającymi rozpuszczalników, środków do szorowania.

Po wykorzystaniu oczyść wylot aerozolu (trzymając aerozol do góry nogami naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund).

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i gęstości zastosowanego lakieru.